



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## HOJA TÉCNICA CAUCHO CLORADO PARA PISCINAS

---

### CAUCHO CLORADO PARA PISCINAS

Pintura elaborada con Caucho Clorado y pigmentos especialmente elegidos para resistir los severos tratos a que se exponen dichos esmaltes.

Se destaca una gran resistencia al agua y a los agentes químicos que se utilizan para el tratamiento de las piscinas , (cloro líquido, alguicidas, floculantes, etc.)

#### DATOS TECNICOS

Tipo:	Caucho Clorado
Viscosidad:	Ford 4 25°C 170/175 segundos
Peso específico:	1.20 + / - 0.02 Kg/lt.
Tiempo de secado (25°C – 50% hra)	Al tacto: 15 min. Repintado: 12 horas
Tiempo de secado total	7 días
Rendimiento teórico:	8 a 10 m2 por litro y por mano.
Diluyente:	Diluyente para Acrílico o Plástico o Solventes Aromáticos: tolueno, xileno o High Flash.
Presentación:	Envase de 1, 4, 9 y 20 Lts.

---



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## HOJA TÉCNICA CAUCHO CLORADO PARA PISCINAS

---

### INSTRUCCIONES PARA SU USO

**Piletas de natación nuevas:** esperar por lo menos 60 días de fraguado antes de pintarlas. Durante ese tiempo mantener la pileta llena de agua para que cure y elimine todas las sales solubles y evitar problemas de eflorescencia en la pintura.

Una vez seca la superficie, aplicar una solución de ácido muriático al 10 % en agua, dejar actuar 5 minutos y lavar con abundante agua potable. Dejar secar un día y luego pintar.

No aplicar selladores de ningún tipo. Tampoco se debe usar enduidos para rellenar. Luego de pintar la pileta dejar secar 7 días en verano y 20 días en invierno antes de llenar con agua.

**Piletas de natación pintadas:** Verificar que la pintura aplicada esté bien adherida, lijar toda la superficie, si hubiera partes flojas eliminar con espátula, rasqueta, lijadora, etc.

Lavar la pileta con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar con abundante agua potable. Dejar secar un día y pintar..

### APLICACION

**Piletas nuevas:** aplicar una primer mano de CAUCHO CLORADO diluido aproximadamente de un 25 a 30% con el diluyente indicado, dejar secar un día y aplicar 2 manos diluida entre un 15 a 20%, dejando secar 12 horas entre manos.

No aplicar al rayo directo del sol, ni sobre superficies calientes. No pintar en días con amenaza de lluvia.

**Piletas pintadas:** Verificar que tipo de pintura se ha aplicado a la pileta. Si estuviera pintada con **Caucho Clorado**, seguir los pasos que se indican el pintado de piletas ya pintadas. Si está pintada con **Pintura a la Cal**, eliminar toda la pintura hasta el revoque y proceder a pintar como se indica en piletas nuevas.

**IMPORTANTE: UTILICE LOS DILUYENTES INDICADOS, NO AGREGAR ENTONADOR UNIVERSAL. EN TODOS LOS CASOS, DESPUES DE PINTAR, ESPERAR 7 DÍAS EN VERANO Y 20 DÍAS EN INVIERNO ANTES DE LLENAR CON AGUA**

**Advertencia:** aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Material inflamable, mantener alejado del fuego.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.

---