



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

Información Técnica ESMALTE TODO EN UNO

ESMALTE TODO EN UNO® (ESMALTE + ANTIOXIDO TEKNO)

El Esmalte TODO EN UNO® es una perfecta combinación de Antióxido y Esmalte Sintético en un solo producto.

Seleccionando las mejores resinas, pigmentos e inhibidores de corrosión, se ha logrado la protección de un excelente Antióxido y la terminación brillante de los mejores Esmaltes Sintéticos. De esa manera se obtienen excelentes resultados en la protección anticorrosiva de las superficies de hierro.

En su formulación se utilizan inhibidores de corrosión de última tecnología marca Korrodur®. Este inhibidor es el mas avanzado del mercado, elaborado en Alemania por la firma Bernd Schwegmann GmbH.

Preparación de Superficies

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca, libre de polvo, grasa, aceite, oxido flojo, pinturas en mal estado o descascaradas.

Superficies nuevas

Desengrasar y aplicar Desoxidante Fosfatizante TEKNO, lavar con agua y secar. Aplicar una mano de TODO EN UNO® diluido al 10% con Aguarrás. Dejar secar y aplicar 2 mando de TODO EN UNO® con un intervalo de 12 horas entre manos.

Superficies pintadas en buen estado

Lijar bien, limpiar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO®.

Superficies pintadas en mal estado

Rasquetear eliminando partes de flojas de pintura, lijar, limpiar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO®.

Superficies oxidadas

Eliminar bien el óxido con cepillo de acero, tela esmeril y/o arenado. Aplicar Desoxidante Fosfatizante TEKNO siguiendo correctamente las instrucciones y aplicar 3 manos de TODO EN UNO®.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

Información Técnica ESMALTE TODO EN UNO

Aplicación

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Es conveniente aplicar como mínimo 2 manos de TODO EN UNO®, con una dilución de máximo 10 % de Aguarrás. Si se aplica a soplete, diluir con Thinner y aplicar 3 manos para alcanzar el espesor necesario.

Rendimiento Teórico

Rinde aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.

Secado

Seca al tacto de 2 a 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.

Advertencia

TODO EN UNO® debe aplicarse en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo, como así también lejos de los niños.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.
