



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## CAUCHO CLORADO TEKNO

### CAUCHO CLORADO PARA PISCINAS TEKNO

Pintura para piscinas a base de resina de Caucho Clorado, pigmentos y solventes especiales. Es un producto apto para el pintado de piscinas. Forma una película de alta resistencia al agua y a los agentes químicos que se utilizan para su tratamiento en piscinas (cloro, alguicidas, floculantes, etc.)

Es un producto libre de Fenoles, Cloro, Plomo y Bromo.

Ha sido testeado en las más duras condiciones (humedad, alta temperatura, ambientes salinos), logrando excelentes prestaciones.

#### DATOS TECNICOS

Tipo	Caucho Clorado 100%
Viscosidad	Ford 4 25°C: 170/175 segundos.
Peso Especifico	1,20 +/- 0,02 kg./l.
Tiempo de secado	Al tacto: 20 minutos
Repintado	12 horas en verano. 16/18 horas en invierno.
Rendimiento Teórico	8 a 10 m <sup>2</sup> /litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2 manos
Diluyente	Diluyente para Plásticos o Solventes Aromaticos: High Flash
Presentación	1 lt., 4 lts. y 20 lts.



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

**CAUCHO CLORADO TEKNO**

---

## INSTRUCCIONES PARA SU USO

### Preparación de la Superficie y Aplicación

#### **Piscinas nuevas**

En de piscinas de concreto o mampostería esperar 60 días de fraguado antes de pintarlas. Durante ese tiempo mantener la pileta llena de agua para que cure y elimine todas las sales solubles y evitar problemas de eflorescencia en la pintura.

Una vez seca la superficie, aplicar una solución de ácido muriático al 10 % en agua, dejar actuar 5 minutos y lavar con abundante agua potable. Dejar secar un día y luego pintar.

#### **Piscinas Pintadas**

Verificar que la pintura aplicada esté bien adherida, lijar toda la superficie, si hubiera partes flojas eliminar con espátula, rasqueta, lijadora, etc.

Lavar la pileta con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar con abundante agua potable. Dejar secar un día y pintar.

#### **General**

No aplicar enduídos para rellenar imperfecciones superficiales.

No aplicar selladores de ningún tipo

Aplicar el Caucho Clorado TEKNO en áreas chicas estirando la pintura tratando de dejar una película uniforme sin relieve. Preferir aplicar dos manos convenientemente diluidas y no una sola con menor dilución y mayor espesor.

Dejar secar 12 horas en verano y 16/18 horas. en invierno antes de aplicar la segunda mano.



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## CAUCHO CLORADO TEKNO

---

### **Advertencia**

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

**Nota:** La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. a [tecnico@pinturastekno.com.ar](mailto:tecnico@pinturastekno.com.ar)