



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ESMALTE AL AGUA PISCINAS TEKNO

ESMALTE AL AGUA PISCINAS TEKNO

Es un esmalte de base acuosa formulado con materias primas de alta calidad, a fin de soportar la elevada exigencia a la que es sometida esta pintura. Forma películas aptas para el pintado de piscinas, ya que es muy resistente al agua, a los agentes químicos que se utilizan para su tratamiento (cloro, floculantes, alguicidas, etc.) y a la radiación UV del sol. Disminuye la adherencia de hongos, algas y suciedad en general

Color

Se fabrica en color Blanco y Azul Trafal. Bajo pedido pueden prepararse otros colores. Consultar.

DATOS TECNICOS

Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Envases 1, 4, 10 y 20 Litros
Tiempo de secado	<ul style="list-style-type: none">• Total: 7 días a 25°C 50% HRA
Temperatura de aplicación	<ul style="list-style-type: none">• 5° C a 30° C
Diluyentes	<ul style="list-style-type: none">• Agua
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none">• 10 m2 por litro



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ESMALTE AL AGUA PISCINAS TEKNO

Preparación de la Superficie y Aplicación.

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Piscinas nuevas. En piscinas de cemento o mampostería dejar fraguar 60 días como mínimo. Durante ese tiempo mantener la pileta llena de agua para que cure y elimine todas las sales solubles y evitar problemas de eflorescencia en la pintura. Una vez seca, lavar con una solución de agua y ácido muriático al 10%. Enjuagar muy bien y dejar secar. Aplicar la primera mano de **Esmalte al agua Colorado** diluido un 20% con agua, dejando secar 12 horas entre manos. Luego aplicar dos manos más diluidas un 10 % en agua. Dejar secar 7 días a 25°C y 50% HRA antes de llenar la pileta con agua. Si las condiciones son de menor temperatura y/o mayor humedad, dejar secar 12 días como mínimo.

Piscinas Pintadas. Debe asegurarse una rugosidad elevada de la superficie, como así también la eliminación de material suelto, a través de trabajo mecánico manual o con máquina (lijado, cepillo de metal con amoladora, etc.). En caso de existir fisuras, grietas, rotura u otras fallas estructurales, REPARAR y luego comenzar por el principio de la preparación. Eliminando el polvo y los residuos, luego lavar con una solución de ácido muriático en agua del 5 %. Enjuagar muy bien y dejar secar.

Advertencia

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Nota: La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. a tecnico@pinturastekno.com.ar