



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## FONDO AL AGUA HIDROTEK

### FONDO AL AGUA HIDROTEK

Nuevas tecnologías en la elaboración de polímeros acrílicos nos permiten fabricar Fondo Blanco al Agua de fácil aplicación.

El Fondo Blanco al Agua Hidrotek es una pintura de fondo especialmente formulada para terminar el trabajo con Esmaltes al Agua Hidrotek. Es de secado rápido y casi sin olor. Se aplica muy fácilmente en interiores y exteriores.

Es un producto libre de Fenoles, Cloro, Plomo y Boro.

Ha sido testeado en las más duras condiciones (humedad, alta temperatura, ambientes salinos), logrando excelentes prestaciones.

#### DATOS TECNICOS

Tipo	Fondo Acuoso
Viscosidad	86 / 88 Ku Stormer 25° C
Peso Especifico	1,17 +/- 0,02 kg./lt.
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	8 10 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2 manos
Temperatura de Aplicación	10° C / 40° C
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1 lt., 4 lts. , 10 lts., y 20 lts.



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

**FONDO AL AGUA HIDROTEK**

---

---

### **INSTRUCCIONES PARA SU USO**

#### **APLICACIÓN**

**A Rodillo:** utilizar rodillo de lana sintética de pelo corto. Aplicar el Fondo al Agua Hidrotek puro sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura entre un 5% y un 10%.

**A Pincel:** aplicar el Fondo al Agua Hidrotek con pincel de cerda de buena calidad. Preferentemente utilizar la pintura sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura entre un 5% y un 10%.

**A Soplete:** diluir el Fondo al Agua Hidrotek con agua pura entre un 5 a un 10%, para ajustar la viscosidad de acuerdo al soplete que se utilice. Controlar y evitar diluciones muy grandes, ya que se si la misma no es correcta se producirán chorreados en la pintura.

#### **PREPARACION DE LAS SUPERFICIES**

**Madera nueva:** aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek como terminación.

**Madera Pintada en mal estado:** rasquetear y eliminar todas las partes flojas, reparar con Enduido Plástico TEKNO para Exteriores, lijar y limpiar y aplicar Fondo al Agua Hidrotek. Continuar con el esquema de maderas nuevas.

**Hierro:** limpiar, desengrasar y quitar el oxido. Si es necesario, desoxidar la superficie. Aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar y aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

**Galvanizado:** limpiar y desengrasar. Aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar y aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

**Mampostería Nueva:** limpiar y aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar, lijar con lija fina y aplicar 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

**IMPORTANTE:** EL SECADO y CURADO TOTAL DE LA PINTURA ES DE 15 A 20 DIAS, NO PINTAR CON TEMPERATURAS MENORES A 10°C Y MAYORES DE 40°C.

**RENDIMIENTO:** de 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**SECADO:** 1 hora, para Repintado: 6 a 8 horas.



FABRICA DE PINTURAS  
TEKNO ARGENTINA S.A.

## **FONDO AL AGUA HIDROTEK**

---

### **CONSEJOS UTILES**

No pintar exteriores en días de mucha humedad o con amenaza de lluvia, no pintar con altas temperaturas al rayo del sol.

No haga retoques durante el secado de la pintura, lavar con agua y detergente las superficies pintadas en buen estado antes de pintar.

Para mejorar el poder cubritivo de algunos colores, aplique Fondo al Agua Hidrotek como primera mano. Utilice lija al agua para el lijado entre manos.

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua y jabón. No arrojar pintura a cursos de agua

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.