



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

LATEX OROLATEX PADDLE

LATEX OROLATEX SATINADO

PARA CANCHAS DE PADDLE

Es una pintura acrílica para el pintado y demarcación de pisos, tanto interiores como expuestos a la intemperie. Es muy resistente a los lavados y a los agentes climáticos. Es perfectamente lavable, totalmente inodora y antihongos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex Acrílico Satinado
Viscosidad	Ford 8: 12/13 segundos 30º C
Peso Especifico	1,28 +/- 0.02 kg./l.
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25º C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10º C / 30º C
Brillo	Satinado
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1lt., 4 lts. , 10 lts., 20 lts. y 200 lts.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

LATEX OROLATEX PADDLE

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Verificar que la superficie a pintar esté seca libre de polvo, grasas, aceites, ceras, u otros contaminantes. Es conveniente eliminar pinturas anteriores.

Las superficies cementicias nuevas deberán encontrarse completamente secas y libres de salitre. Antes de recubrir un piso nuevo, deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 30 % en agua, dejar actuar el ácido 5 minutos y lavar con abundante agua potable. Si es necesario, deberá repetirse esta operación. Dejar secar un día y luego pintar.

Deberan aplicarse dos o tres manos para obtener un buen resultado, dejando transcurrir entre 6 y 8 horas entre mano y mano dependiendo del clima.

No poner en servicio hasta tanto la superficie se encuentre completamente seca.

Rendimiento: OROLATEX SATINADO rinde de 10 a 12 m² por litro y por mano, debiéndose aplicar como mínimo 2 manos dependiendo del estado de la superficie y del espesor a lograr.

Recomendaciones Generales: agitar muy bien el contenido del envase, los elementos utilizados se lavan con agua y jabón. No pintar exteriores en días de lluvia, evite pintar en verano a pleno sol.etc.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia practica obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas especificas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.