



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO

REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO

El REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO está compuesto de un polímero poliuretánico de gran resistencia y de alta concentración, disuelto en solventes de baja toxicidad con menor impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Se obtiene un plastificado de excelente terminación, con gran cuerpo debido a su alto contenido de sólidos. Posee una inigualable resistencia al desgaste, a los golpes y a las sustancias agresivas en general, gran dureza superficial, características que lo distinguen especialmente de las lacas al agua.

Está especialmente fabricado para el plastificado de pisos de madera, muebles y objetos de madera en interior y exterior.

Se fabrica en tres versiones: Brillante para Interiores, Satinado para Interiores y Brillante para Exteriores.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Verificar que las superficies a revestir se encuentren secas, sin grasa, cera u otro contaminante. Pulir perfectamente las superficies, aplicar una primer mano de REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO diluido con un 10 % de Diluyente Para Poliuretano Tekno, dejar secar 12 Hs. en verano y 24 Hs. en invierno, antes de aplicar la siguiente mano. Para obtener un buen trabajo aconsejamos aplicar tres manos de Revestimiento Poliuretánico. Es conveniente lijar entre manos para obtener una mejor terminación. Es muy importante tener cuidado con el secado en días de mucho calor, dado que el Revestimiento seca muy rápido y forma una película muy dura en pocas horas dificultando la adherencia de la próxima mano. Si en estas condiciones el tiempo entre manos es muy prolongado, es necesario lijar la superficie con lija mediana para obtener rugosidad y permitir una buena adherencia entre capas de Revestimiento. Para diluir el Revestimiento Poliuretánico utilizar solamente Diluyente Para Revestimiento Poliuretánico Tekno.

NO UTILICE THINNER U OTRO PRODUCTO QUE CONTENGA ALCOHOL.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO

El Revestimiento Poliuretánico Tekno seca por absorción de agua que se encuentra en la humedad ambiente, es por tal motivo que los envases deben permanecer bien cerrados para evitar que se sequen y se pierda el producto. No agregue producto diluido al contenido del envase.

Luego de la última aplicación sobre pisos de madera, dejar secar 24 hs. como mínimo antes de exigirlos en su uso.

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

La información suministrada es el resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En el caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.