



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

REVESTIMIENTO TEXTURADO ACRILICO

REVESTIMIENTO TEXTURADO ACRILICO TEKNO

Es un revestimiento acrílico plástico e impermeable, libre de componentes cementicios, de gran elasticidad, formulado con resinas acrílicas, pigmentos, cargas minerales y aditivos seleccionados, que aseguran una película de alto espesor y gran durabilidad.

Se utiliza para proteger y decorar exteriores e interiores, reemplazando con importantes beneficios el revoque fino y la pintura final de muros. Viene listo para usar.

Resiste el agua de lluvia y el sol, se adhiere fuertemente sobre casi todo tipo de material de construcción, hormigón, yeso, madera, revoque, ladrillo, hierro.

Es un producto versátil, de fácil aplicación que permite innumerables posibilidades de diseño de texturas, dependiendo del tipo de grano y las herramientas utilizadas.

Se fabrica en distintos tipos, dependiendo el grosor de piedra que posee:

- Fino
- Mediano
- Grueso
- Orgánico
- A Rodillo

Se presenta en envases de 1,5 – 6 - 15 - 30 y 300 Kgs. Se fabrica en color Blanco, pudiéndose colorear con Entonador Universal TEKNO hasta 30 c.c. por litro.

Por cantidades se fabrica en colores a elección.

Preparación de Superficies y Aplicación

La superficie a revestir debe estar firme, limpia, seca, exenta de polvo, grasas aceites, ceras, desmoldantes u otros contaminantes.

En superficies nuevas aplicar una primera mano imprimación o Látex Teknolatex del color elegido diluido al 20 a 30%. Dejar secar 12 horas y luego aplicar TEXTURADO ACRILICO TEKNO

Sobre hierro aplicar una mano de Antióxido Sintético TEKNO dejar secar y aplicar TEXTURADO ACRILICO TEKNO.

En caso que la superficie estuviera pintada, deberá lijarse con lija gruesa, reparar con Enduído Plástico para Exteriores y continuar con el esquema de superficies nuevas.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

REVESTIMIENTO TEXTURADO ACRILICO

Aplicación con rodillo: según el tipo de rodillo elegido, se logran diferentes texturas de terminación. Utilizar un rodillo de lana de pelo largo para lograr una superficie con textura más gruesa. Si se desea lograr una superficie similar fina se recomienda utilizar un rodillo de lana de pelo corto.

Aplicar una mano de TEXTURADO ACRILICO TEKNO diluido al 30% en agua o Látex Teknolátex diluido, dejar secar 24 horas. Aplicar una segunda mano de TEXTURADO ACRILICO TEKNO sin diluir, en paños no muy extensos con el rodillo, estirando el producto en forma vertical y horizontal, terminando con un peinado vertical.

Aplicación con llana: tratar e imprimir la superficie a texturar. Una vez seca la mano de imprimación o latex aplicado, cargar la llana y aplicar a 45°. Dejar secar unos minutos y llanear nuevamente a fin de lograr la textura que se desee (Rulato, Travertino, Letra China).

Aplicación con soplete: aplicar una primera mano de TEXTURADO ACRILICO TEKNO diluido entre un 10 y un 15 % de agua. Usar el soplete para texturados a unos 30 cm. de distancia de la superficie en forma de círculos abarcando áreas pequeñas. Dejar secar de 4 a 6 horas y aplicar una segunda mano de terminación. Se pueden utilizar diferentes colores entre mano y mano, logrando efectos altamente decorativos.

Rendimiento

Según el método utilizado, el tipo de revestimiento y la rugosidad de la superficie a revestir, el consumo de material varía entre 0,80 a 3,00 Kgs. por metro cuadrado. Por lo tanto siempre es conveniente realizar una muestra representativa para la determinación del rendimiento real según la superficie.

En todos los casos, no debe aplicarse sobre superficies calientes, ni a temperatura menor a 5° C. Asimismo debe evitarse aplicar el revestimiento en condiciones ambientales ventosas. Todas las herramientas se lavan con agua.

La información suministrada es el resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.: email - tecnico@pinturastekno.com.ar.