

ANTIÓXIDOS · PROTECCIÓN DE METALES

ANTIÓXIDO FOSFATO DE ZINC TEKNO

RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN DE UN COMPONENTE



DESCRIPCIÓN

Antióxido Sintético de aspecto mate de secado al aire. Elaborado a base de resinas alquídicas de primera calidad, pigmentos a base de Fosfato de Zinc muy resistentes a los óxidos y solventes Premium. Forma una película muy resistente a la oxidación, apta para el pintado de superficies metálicas, especialmente sustratos ferrosos, que se encuentran expuestas a altas exigencias de este tipo.

Colores: Se fabrica en colores Blanco, Marfil y Verde.

Usos: Es muy indicado para el pintado de puertas de hierro, rejas, portones, muebles de jardín, sillas metálicas, ventanas, marcos, máquinas industriales, etc.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Stormer	90/110 KU
Peso Específico	1,33 + / - 0,02 Kg/L
Tiempo de Secado al Tacto	2 hs. 25°C 50% HRA
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2 / litro
Tiempo de repintado	12 hs
Acabados Recomendados	Esmalte Sintético TEKNO, ESMALTEK, HIDROTEK, Látex Acrílicos.
Diluyente	Aguarrás Mineral, Thinner

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie: Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar Desoxidante Fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antióxido fosfato, dejar secar y aplicar el producto de terminación elegido.