

ESMALTES · PISCINAS

CAUCHO CLORADO PARA PISCINAS TEKNO

**ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y AGENTES QUÍMICOS**

DESCRIPCIÓN

Pintura para piscinas a base de resina de Caucho Clorado, pigmentos y solventes especiales. Es un producto apto para el pintado de piscinas. Forma una película de alta resistencia al agua y a los agentes químicos que se utilizan para su tratamiento en piscinas (cloro, alguicidas, floculantes, etc.)

Es un producto libre de Fenoles, Cloro, Plomo y Bromo.

Ha sido testeado en las más duras condiciones (humedad, alta temperatura, ambientes salinos), logrando excelentes prestaciones.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Caucho Clorado 100%
Viscosidad Stormer	80/82 KU
Peso Específico	1,20 +/- 0,02 kg./L.
Tiempo de secado	Al tacto: 15 minutos
Repintado	12 horas en verano. 16/18 horas en invierno.
Rendimiento Teórico	8 a 10 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2 manos
Diluyente	Diluyente para Plásticos o Solventes Aromáticos: High Flash
Presentación	1 lt., 4 lts. y 20 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie y Aplicación

Piscinas nuevas

En piscinas de concreto o mampostería esperar 60 días de fraguado antes de pintarlas. Durante ese tiempo mantener la pileta llena de agua para que cure y elimine todas las sales solubles y evitar problemas de eflorescencia en la pintura.

Una vez seca la superficie, aplicar una solución de ácido muriático al 10 % en agua, dejar actuar 5 minutos y lavar con abundante agua potable. Dejar secar un día y luego pintar.

Piscinas Pintadas

Verificar que la pintura aplicada esté bien adherida, lijar toda la superficie, si hubiera partes flojas eliminar con espátula, rasqueta, lijadora, etc.

Lavar la pileta con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar con abundante agua potable. Dejar secar un día y pintar.

General

No aplicar enduidos para rellenar imperfecciones superficiales.

No aplicar selladores de ningún tipo

Aplicar el Caucho Clorado TEKNO en áreas chicas estirando la pintura tratando de dejar una película uniforme sin relieve. Preferir aplicar dos manos convenientemente diluidas y no una sola con menor dilución y mayor espesor.

Dejar secar 12 horas en verano y 16/18 horas en invierno antes de aplicar la segunda mano.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.