

ACRÍLCOS VIALES · DEMARCACIÓN HORIZONTAL

ESMALTE ACRÍLICO VIAL PARA DEMARCACIÓN TEKNO (IRAM)


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y SECADO ULTRARRÁPIDO

DESCRIPCIÓN

El Esmalte Acrílico Vial para demarcación TEKNO ha sido desarrollado con resinas termoplásticas de alta calidad y pigmentos especialmente elegidos para resistir los severos tratos a que se exponen dichas pinturas. Se encuentra libre de metales pesados y plomo. Cumple con Normas IRAM 1210/1221.

Se destaca una gran resistencia a la abrasión, al sangrado de los alquitranes y la resistencia a los aceites minerales, también tiene buena resistencia al agua, gas-oil y los rayos solares.

Por la gran velocidad de secado que posee el Acrílico Vial se puede aplicar en altos espesores permitiendo el paso de los vehículos a las pocas horas de ser colocado.

Es especial para demarcar sendas peatonales y de seguridad en rutas, calles y cualquier piso que lo necesite. Se fabrica en colores Blanco, Amarillo Vial, Negro, Verde y Azul. Bajo pedido, puede prepararse en otros colores, previa consulta al departamento técnico.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte Acrílico según Norma IRAM 1210 / 1221
Viscosidad Stormer 25/27° C	80/90 UK
Peso Específico	1.43 +/- 0.02 kg/l
Tiempo de secado al tacto	5 min. 25°C 50% HRA
Rendimiento Teórico	4 m2 por litro y por mano para 140 micrones seco. (no contempla mermas por rugosidad de superficie)
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)

Diluyente	Diluyente para Acrílico o solventes aromáticos, como Tolueno, Xileno o Aromático Pesado
-----------	--

Presentación	Envases de 1, 4 y 20 litros. Otros a Pedido
--------------	--

INSTRUCCIONES DE USO

(*) Aplicables a Color Blanco.

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante. Sobre superficies de hormigón y asfálticas verificar que no sea aplicado sobre vestigios de grasa o superficies flojas. Si la superficie está contaminada, limpiar muy bien con solventes adecuados o a través de medios mecánicos.

Cuando la superficie se encuentre en mal estado: superficie con canto rodado a la vista y condiciones de desgaste en general, se recomienda aplicar una mano de Imprimación Acrílica TEKNO para asegurar un buen anclaje de la mano final.

El Acrílico Vial TEKNO se aplica con soplete airless, rodillo, o pincel. Diluir con Diluyente para Acrílico aproximadamente un 20%.

Antes de aplicar, revolver la pintura hasta obtener una masa uniforme, si fuera necesario usar un agitador mecánico.

Para la aplicación con rodillo en días muy calurosos se puede utilizar diluyentes como High Flash o una mezcla de High Flash y Tolueno.

Se aplica en una o dos manos dependiendo del espesor de película deseado.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo.