

ESMALTES AL AGUA · TERMINACIÓN ECOLÓGICA

ESMALTE AL AGUA HIDROTEK

SECADO RÁPIDO, CASI SIN OLOR



DESCRIPCIÓN

Nuevas tecnologías en la elaboración de polímeros acrílicos nos permiten fabricar Esmaltes al Agua de fácil aplicación.

El Esmalte al Agua Hidrotek es un esmalte acuoso, de secado rápido y casi sin olor. Se aplica muy fácilmente en interiores y exteriores y es muy resistente a los lavados y a la abrasión.

Se fabrica en colores Blanco, Negro, Amarillo, Ocre, Bermellón, Naranja, Azul, Verde Inglés y Rojo Oxido. Además se pueden obtener colores pasteles con el agregado de hasta 7.5 cm3 de entonador universal por litro.

Es un producto libre de Fenoles, Cloro, Plomo y Boro.

Ha sido testeado en las más duras condiciones (humedad, alta temperatura, ambientes salinos), logrando excelentes prestaciones.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte Brillante Acuoso
Viscosidad	75 / 78 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1.24 +/- 0.02 kg. /l dependiendo del color.
Brillo microgloss 60°	25 a 35 UB
Tiempo de secado al tacto	1 hora
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2 manos

Temperatura de Aplicación	10° C / 40° C
Diluyente	Agua Potable
Presentación	0.5 lt, 1 lt., 4 lts., 10 lts., y 20 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Con rodillo: utilizar rodillo de lana sintética de pelo corto. Aplicar el Esmalte al Agua Hidrotek puro sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura hasta un 5%.

Con pincel: aplicar el Esmalte al Agua Hidrotek con pincel de cerda de buena calidad. Preferentemente utilizar la pintura sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura hasta un 5%.

Con soplete: diluir el Esmalte al Agua Hidrotek con agua pura entre un 5 a un 10%, para ajustar la viscosidad de acuerdo al soplete que se utilice. Controlar y evitar diluciones muy grandes, ya que si la misma no es correcta se producirán chorreados en la pintura.

Preparación de las superficies

Madera nueva: aplicar una mano de Fondo Blanco Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Madera Pintada en buen estado: lavar con detergente, enjuagar, dejar secar y lijar con lija fina, limpiar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Madera Pintada en mal estado: rasquetear, reparar con Enduido Plástico TEKNO, lijar y limpiar muy bien. Aplicar una mano de Fondo Blanco Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Hierro: limpiar, desengrasar, quitar el óxido, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Galvanizado: limpiar, desengrasar, aplicar una mano de Fondo Blanco Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Mampostería nueva: limpiar y aplicar Imprimación 1º Mano TEKNO o Fondo al Agua TEKNO. Dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

Mampostería pintada en buen estado: lavar con detergente, enjuagar, dejar secar, lijar, eliminar el polvo y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek en el color elegido.

IMPORTANTE: EL SECADO Y CURADO TOTAL DE LA PINTURA ES DE 15 A 20 DÍAS, NO PINTAR CON TEMPERATURAS MENORES A 10°C Y MAYORES DE 40°C.

Consejos útiles

No pintar exteriores en días de mucha humedad o con amenaza de lluvia, no pintar con altas temperaturas al rayo del sol.

No haga retoques durante el secado de la pintura, lavar con agua y detergente las paredes pintadas en buen estado antes de pintar. Para mejorar el rendimiento de algunos colores aplique fondo blanco como primera mano, utilice lija al agua para el lijado entre manos.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua y jabón. No arrojar pintura a cursos de agua