

ANTIÓXIDOS Y ESMALTES · PROTECCIÓN 2 EN 1

ESMALTE CONVERTIDOR TODO EN UNO®

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO EN UN SOLO PRODUCTO


DESCRIPCIÓN

El Esmalte TODO EN UNO® es una perfecta combinación de Antióxido y Esmalte Sintético en un solo producto.

Seleccionando las mejores resinas, pigmentos e inhibidores de corrosión, se ha logrado la protección de un excelente Antióxido y la terminación brillante de los mejores Esmaltes Sintéticos. De esa manera se obtienen excelentes resultados en la protección anticorrosiva de las superficies de hierro.

En su formulación se utilizan inhibidores de corrosión de última tecnología marca Korrodur®. Este inhibidor es el más avanzado del mercado, elaborado en Alemania por la firma Bernd Schwegmann GmbH.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento Teórico	Rinde aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.
Secado	Seca al tacto de 4 a 8 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.
Viscosidad Ford 4	110/130 segundos a 25/27°C
Peso específico	1.06 +/- 0.02 a 25/27°C
Brillo microgloss 60°	Mayor a 80 unidades

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficies

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca, libre de polvo, grasa, aceite, óxido flojo, pinturas en mal estado o descascaradas.

Superficies nuevas: Desengrasar y aplicar Desoxidante Fosfatizante TEKNO, lavar con agua y secar. Aplicar una mano de TODO EN UNO® diluido al 10 % con Aguarrás. Dejar secar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO® con un intervalo de 12 horas entre manos.

Superficies pintadas en buen estado: Lijar bien, limpiar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO®.

Superficies pintadas en mal estado: Rasquetear eliminando partes flojas de pintura, lijar, limpiar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO®.

Superficies oxidadas: Eliminar bien el óxido con cepillo de acero, tela esmeril y/o arenado. Aplicar Desoxidante Fosfatizante TEKNO siguiendo correctamente las instrucciones y aplicar 3 manos de TODO EN UNO®.

Aplicación: Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Es conveniente aplicar como mínimo 2 manos de TODO EN UNO®, con una dilución de máximo 10 % de Aguarrás. Si se aplica a soplete, diluir con Thinner y aplicar 3 manos para alcanzar el espesor necesario.

ADVERTENCIA

TODO EN UNO® debe aplicarse en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo, como así también lejos de los niños.