

ESMALTES · SECADO EN HORNO

ESMALTEK HORNEABLE TEKNO

ALTA CALIDAD PARA SUPERFICIES EXPUESTAS



DESCRIPCIÓN

Fabricado con resinas alquid – melamina y pigmentos seleccionados, es un producto de alta calidad especialmente elaborado para proteger y decorar superficies expuestas como góndolas de supermercados, muebles metálicos, artefactos de iluminación, estanterías industriales.

Se fabrica en varios colores.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte Horneable
Viscosidad	Ford 4 25°C 75/80 segundos
Peso específico	1.08 +/- 0.02 kg/l
Tiempo de secado	30 minutos 25°C 50% HRA
Tiempo de secado en horno	30/40 minutos a 70°C
Rendimiento teórico	8/10 m2 por litro y por mano
Temperatura de aplicación	10°C / 35°C
Fondo Recomendado	Antióxido Sintético
Diluyente	Thinner, High Flash, Diluyente Plástico
Presentación	1 lt, 4 lt, 10 lt, 20 lt

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar desoxidante fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar Esmaltek horneable Tekno.

Maderas: Lijar quitar el polvo y aplicar Fondo Sintético Tekno, dejar secar, lijar con lija fina y terminar con Esmaltek horneable Tekno.

Superficies pintadas en mal estado: lijar o rasquetear, reparar las imperfecciones con masilla, lijar hasta emparejar el parche y aplicar una mano de Esmaltek horneable Tekno.

Superficies pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, quitar el polvo y aplicar Esmaltek horneable Tekno.

Aplicación: el Esmaltek se puede aplicar con soplete o pincel. Para aplicar con soplete se diluye con thinner o diluyente para sintético, si se aplica pincel diluir el esmalte horneable Tekno con retardador High - Flash.

Aplicar el Esmaltek horneable Tekno en áreas chicas estirando la pintura tratando de no peinar mucho.

Dejar secar 12 Hs. en verano y 16/18 Hs. en invierno antes de aplicar la segunda mano.

Consejos útiles: en días muy calurosos para evitar la pulverización del Esmaltek se puede diluir la pintura con diluyente para plástico, o hacer una mezcla 7 partes de thinner con 3 partes de retardador High - Flash para mejorar el pintado.

Si bien el Esmaltek seca muy rápido, en días muy fríos es necesario esperar un tiempo prudencial entre manos de pintura.

Para mejorar el secado de las piezas pintadas, especialmente en la industria metalúrgica o del mueble se pueden secar en horno.

Las piezas pintadas previo oreo de 30 minutos a temperatura ambiente se hornean a 70°C durante 30 / 40 minutos.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.