

ESMALTES · TERMINACIÓN Y PROTECCIÓN

ESMALTE SINTÉTICO ZT PRO

ALTO BRILLO, SECADO RÁPIDO Y MÁXIMA PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

El Esmalte Sintético ZT Pro es una pintura sintética de alto brillo y excelente protección. Se aplica fácilmente, y seca rápidamente. Forma una película de excelente protección contra la intemperie, el roce y el frotado.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete en 2 manos como mínimo.

Seca al tacto en 3 horas. Entre manos, el tiempo de secado es de 8 a 12 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas. Se diluye con aguarrás mineral o diluyente para sintéticos, en proporciones desde un 10% hasta un 15%.

Se limpia con aguarrás.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte sintético ZT PRO
Viscosidad Ford 4	140/160 segundos 25/27°C
Molienda Cuña IRAM	1 a 1,5
Peso Específico	1,02 +/- 0,02 25/27°C
Tiempo de secado al tacto	4 a 8 Hs 20/27°C
Brillo Microgloss	mayor a 80 unidades
Rendimiento Teórico	8 a 10 m2 por litro y por mano.
Temperatura de Aplicación	3°C / 39°C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Aguarrás mineral o diluyente para sintéticos, en un 10% a un 15%
Presentación	Latas de 1, 4 y 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

En todos los casos, la superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hollín y polvo.

Aplicación en maderas: si la superficie es nueva, se recomienda aplicar Fondo Sintético TEKNO a fin de sellar los poros de la madera. Luego aplicar dos manos lijando suavemente entre mano y mano.

Si la superficie está pintada, debe lijarse, eliminando todas las partes flojas. Luego aplicar Fondo Sintético TEKNO para terminar con dos manos de Esmalte Sintético ZT Pro, lijando entre mano y mano, y respetando los tiempos de secado.

Aplicación en metales: Lijar o cepillar bien a fin de eliminar las partes flojas. En superficies nuevas es indispensable la aplicación de Desoxidante y Antióxido TEKNO, cubriendo todas las partes de la superficie según indicaciones del producto. Luego deben aplicarse dos manos de Esmalte Sintético ZT Pro como mínimo, lijando suavemente entre mano y mano, y respetando los tiempos de secado.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo.