

ESMALTES AL AGUA - PISCINAS

ESMALTE AL AGUA PISCINAS TEKNO

RESISTENTE AL CLORO Y A LA RADIACIÓN UV

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de base acuosa formulado con materias primas de alta calidad, a fin de soportar las elevadas exigencias a las que es sometida esta pintura. Forma películas aptas para el pintado de piscinas, ya que es muy resistente al agua, a los agentes químicos que se utilizan para su tratamiento (cloro, floculantes, alguicidas, etc.) y a la radiación UV del sol. Disminuye la adherencia de hongos, algas y suciedad en general.

Color: Se fabrica en color Blanco y Azul Trafal. Bajo pedido pueden prepararse otros colores.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Envases 1, 4, 10 y 20 Litros
Viscosidad Stormer	80/84 UN 25/27°C
Peso Específico	25/27°C 1,21 +/- 0,02
Brillo Microgloss	3 a 5
Estabilidad	16 Hs. 50°C cumple
PH	8,30 / 9,40
Tiempo de secado	Al tacto 1 h. Repintado 12 h. Total: 7 días a 25°C y 50% HRA (después de la última mano)
Temperatura de aplicación	5° C a 30° C
Diluyentes	Agua
Rendimiento	10 m2 por litro

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie y Aplicación

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Piscinas nuevas: En piscinas de cemento o mampostería dejar fraguar 60 días como mínimo. Durante ese tiempo mantener la pileta llena de agua para que cure y elimine todas las sales solubles y evitar problemas de eflorescencia en la pintura. Una vez seca, lavar con una solución de agua y ácido muriático al 10%. Enjuagar muy bien y dejar secar. Aplicar la primera mano de Esmalte al agua Clorado diluido un 20% con agua, dejando secar 12 horas entre manos. Luego aplicar dos manos más diluidas un 10% en agua. Dejar secar 7 días a 25°C y 50% HRA antes de llenar la pileta con agua. Si las condiciones son de menor temperatura y/o mayor humedad, dejar secar 12 días como mínimo.

Piscinas Pintadas: Debe asegurarse una rugosidad elevada de la superficie, como así también la eliminación de material suelto, a través de trabajo mecánico manual o con máquina (lijado, cepillo de metal con amoladora, etc.). En caso de existir fisuras, grietas, rotura u otras fallas estructurales, REPARAR y luego comenzar por el principio de la preparación, eliminando el polvo y los residuos. Luego lavar con una solución de ácido muriático en agua del 5%. Enjuagar muy bien y dejar secar.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.