

FONDOS AL AGUA · TERMINACIÓN ECOLÓGICA

FONDO AL AGUA HIDROTEK

BASE PARA ESMALTES AL AGUA HIDROTEK



DESCRIPCIÓN

Nuevas tecnologías en la elaboración de polímeros acrílicos nos permiten fabricar Fondo Blanco al Agua de fácil aplicación.

El Fondo Blanco al Agua Hidrotek es una pintura de fondo especialmente formulada para terminar el trabajo con Esmaltes al Agua Hidrotek. Es de secado rápido y casi sin olor. Se aplica muy fácilmente en interiores y exteriores.

Es un producto libre de Fenoles, Cloro, Plomo y Boro.

Ha sido testeado en las más duras condiciones (humedad, alta temperatura, ambientes salinos), logrando excelentes prestaciones.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Fondo Acuoso
Viscosidad	75 / 78 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1,16 +/- 0,02 kg. /lt.
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2 manos
Temperatura de Aplicación	10° C / 40° C
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1 lt., 4 lts., 10 lts., y 20 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación

A Rodillo: utilizar rodillo de lana sintética de pelo corto. Aplicar el Fondo al Agua Hidrotek puro sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura entre un 5% y un 10%.

A Pincel: aplicar el Fondo al Agua Hidrotek con pincel de cerda de buena calidad. Preferentemente utilizar la pintura sin diluir. De ser necesario diluir con agua pura entre un 5% y un 10%.

A Soplete: diluir el Fondo al Agua Hidrotek con agua pura entre un 5 a un 10%, para ajustar la viscosidad de acuerdo al soplete que se utilice. Controlar y evitar diluciones muy grandes, ya que si la misma no es correcta se producirán chorreados en la pintura.

Preparación de las Superficies

Madera nueva: aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek, dejar secar, lijar y aplicar 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek como terminación.

Madera Pintada en mal estado: rasquetear y eliminar todas las partes flojas, reparar con Enduido Plástico TEKNO para Exteriores, lijar y limpiar y aplicar Fondo al Agua Hidrotek. Continuar con el esquema de maderas nuevas.

Hierro: limpiar, desengrasar y quitar el óxido. Si es necesario, desoxidar la superficie. Aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar y aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

Galvanizado: limpiar y desengrasar. Aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar y aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

Mampostería Nueva: limpiar y aplicar una mano de Fondo al Agua Hidrotek. Dejar secar, lijar con lija fina y aplicar 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Hidrotek.

IMPORTANTE: EL SECADO y CURADO TOTAL DE LA PINTURA ES DE 15 A 20 DÍAS, NO PINTAR CON TEMPERATURAS MENORES A 10°C Y MAYORES DE 40°C.

RENDIMIENTO: de 10 a 12 m² por litro y por mano

SECADO: 1 hora, para Repintado: 6 a 8 horas.

Consejos Útiles

No pintar exteriores en días de mucha humedad o con amenaza de lluvia, no pintar con altas temperaturas al rayo del sol.

No haga retoques durante el secado de la pintura, lavar con agua y detergente las superficies pintadas en buen estado antes de pintar.

Para mejorar el poder cubritivo de algunos colores, aplique Fondo al Agua Hidrotek como primera mano. Utilice lija al agua para el lijado entre manos.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua y jabón. No arrojar pintura a cursos de agua.