

IMPERMEABILIZANTES · TECHOS Y TERRAZAS

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST

ELÁSTICO, TRANSITABLE Y ATÉRMICO EN BLANCO



DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con mezcla de emulsiones elastoméricas con agregado de poliuretanos, aditivos, y pigmentos especiales destinados específicamente a la impermeabilización y pintado de techos, terrazas, paredes medianeras, etc.

Forma una película impermeable, de gran elasticidad y resistente al tránsito. Se fabrica en varios colores. En color blanco, es también atérmico ya que rechaza los rayos solares evitando en verano el recalentamiento de los techos, manteniendo así más agradable la temperatura interior.

En su versión Fibrada, contiene fibras sintéticas que ayudan a sellar las microfisuras de la superficie y favorece la transitabilidad.

Por contener Thyosil® (secado por radiación ultra violeta), una de las mayores virtudes del IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST es el secado con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad ambiente.

En su formulación, no posee bromo ni cloro, por lo que es un producto apto para el pintado de bodegas y áreas donde sea necesario no contaminar con estos materiales.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Impermeabilizante Blanco (Fibrado)
Viscosidad Stormer	110/120 UK 25°C
Peso específico	1,22 +/- 0.02 Kg/Lt.
Brillo microgloss 60°	2 a 5 UN
Secado al tacto	50/60 minutos 25°C 50% HRA
Tiempo de repintado	12 horas
Temperatura de Aplicación	2°C / 35°C

Rendimiento	10 metros cuadrados por litro y por mano en superficies no absorbentes. Consultar rendimiento por Kgs. para casos específicos.
Diluyente	Agua
Presentación	1, 4, 10, 20 y 200 litros – Casos específicos: 10-20 kgs.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar el producto sobre superficies secas, limpias, sin grasa, cera, u otro contaminante.

El IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST ha sido desarrollado para impermeabilizar terrazas y techos en cualquier época del año.

Por contener Thyosil ® que seca por Radiación Ultra Violeta, (que emite el sol), forma película independientemente de la temperatura ambiente. El proceso físico químico de secado del Thyosil ® permite que en 4 o 5 horas de exposición a la luz sean suficientes para resistir el agua de lluvia. La resistencia impermeable se alcanza luego de 12 horas de secado.

Aplicación: Aplicar con pincel, rodillo, o soplete, preferentemente sin diluir. Se aplica sobre hormigón, madera, tejas, membrana de aluminio, etc. Para aplicar sobre superficies de hierro previamente se debe aplicar una mano de Antióxido Sintético TEKNO.

En invierno aplicar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, controlando que los techos se encuentren secos, sin agua de rocío de la noche anterior antes de pintarlos. Dejar de pintar alrededor de las 16 hs., para permitir que seque el IMPERMEABILIZANTE TEKNOPLAST antes que el rocío de la noche se forme sobre el techo.

En verano evite pintar sobre superficies muy calientes o al rayo del sol directo.

Puede incorporarse manta sintética entre mano y mano, favoreciendo enormemente la impermeabilización.

ADVERTENCIA

Limpiar todas las herramientas con agua. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarse con agua potable y concurrir al médico.