

LÁTEX ACRÍLICO - INTERIOR Y EXTERIOR

LÁTEX REAL INTERIOR Y EXTERIOR

ALTA BLANCURA Y BUENA RELACIÓN COSTO-CALIDAD


DESCRIPCIÓN

Es un látex acrílico mate para interiores, de alta blancura y muy buena relación costo-calidad.

No deja olor y evita la formación de hongos en las superficies en las que se aplica.

Se fabrica en color Blanco y con el agregado de hasta 30 cm³ de entonador universal por litro se pueden obtener una amplia gama de colores.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex acrílico mate
Viscosidad	80 / 84 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1,37 +/-0.02 kg/lt.
Brillo	1 a 4 unidades de brillo M. Gloss 60°
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	8 m ² / litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C
Fondos para enlucido, yeso, etc.	Fijador Universal o Imprimación 1° Mano
Fondos para superficies de hierro	Antióxido Sintético

Brillo	Mate aterciopelado
Diluyente	Agua Potable
Presentación	500 cm3, 1 lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas u otros contaminantes. No aplicar al rayo del sol directo, en superficies calientes o en exteriores en días de lluvia.

En caso de contaminación con hongos, lavar la superficie con una solución de agua con lavandina (1 parte de lavandina en 10 partes de agua). Enjuagar muy bien con agua y dejar secar. Utilizar guantes y gafas.

En enlucido nuevo, lijar, cepillar y aplicar una mano de Imprimación 1º mano o Fijador al Agua. Dejar secar y pintar.

En yesos, aplicar una mano de Fondo Sintético o Sellador al Aguarrás. Dejar secar y pintar.

En superficies pintadas en mal estado, rasquetear y eliminar partes flojas. Reparar con Enduido Plástico, dejar secar y lijar. Aplicar una mano de Imprimación 1º mano o Fijador al Agua. Dejar secar y pintar.

En superficies pintadas en buen estado, lijar, limpiar y pintar. Aplicar dos o tres manos de Látex Real dejando secar entre 6 y 8 horas entre mano y mano según el clima a fin de no remover la mano anterior.