

PLASTIFICANTES · MADERAS INTERIORES

PLASTIFICANTE PARA PISOS

SECADO RÁPIDO Y EXCELENTE DUREZA



DESCRIPCIÓN

El plastificante para pisos es fabricado con resinas nitroplastificadas con alquid, forma una película brillante, satinada o mate para la protección de maderas interiores. Es apto para el plastificado de muebles, tirantes y machimbres, elementos deportivos, etc.

Se destacan su rápido secado tanto en superficie como en profundidad y una excelente dureza.

Se fabrica en color natural, pero con el agregado de colorantes especiales para plastificante ureico se obtiene una gama muy amplia de colores. Esta técnica es usada para teñir maderas claras como el álamo o el pino y así valorizar y embellecer la madera.

También se pueden teñir maderas nobles como el roble o el cedro para elevar el tono de las mismas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Plastificante para pisos
Viscosidad Ford 4 25/27°C	80/85 segundos
Peso Específico	0,96 +/- 0,02 g/cc
Tiempo de secado al tacto	20/25 minutos a 25/27°C
Brillo	Mayor a 80 UB
Rendimiento Teórico	8 a 10 m2 por litro y por mano.
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Thinner o diluyente para plásticos.

Presentación

Latas de 1, 4 y 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que las superficies a barnizar se encuentren secas, no contengan grasa, ceras, u otro contaminante.

Superficies de madera nuevas: lije con prolijidad en el mismo sentido de la veta, quitar el polvo con un trapo húmedo en aguarrás o cepillar con un cepillo de cerda. Mezclar el Plastificante Ureico con 10% de endurecedor, revolver muy bien y diluir con la mínima cantidad de diluyente necesario según el método de aplicación elegido. Aplicar una o más manos según la terminación deseada. Dejar secar 3 a 4 horas entre manos.

Para obtener una mejor calidad del producto plastificado se puede lijar entre manos con lija mediana o fina.

Para teñir el Plastificante Ureico utilizar tintas especiales, dado que el carácter ácido del catalizador no permite utilizar anilinas comunes.

Superficies plastificadas: lijar con lija mediana para formar rugosidad y así obtener una buena adherencia entre los Plastificantes. Es muy importante no omitir esta operación ya que los Plastificantes Ureicos son muy duros y una vez secos no permiten una buena adherencia entre capas.

Se puede pintar con rodillo, pincel o soplete. Se diluye con Thinner o Diluyente para plástico. Se limpia con Thinner o Diluyente para plástico.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo.