

PROTECTORES · IMPREGNANTES PARA MADERAS

PROTECTOR IMPREGNANTE PARA MADERAS TEKNO



RESPETA LA TEXTURA ORIGINAL Y PROTEGE CON FILTROS UV

DESCRIPCIÓN

El nuevo PROTECTOR PARA MADERAS TEKNO, es un recubrimiento protector de acabado satinado, que se aplica sobre maderas nuevas o barnizadas, conservando la textura original de las mismas. Forma una película elástica y microporosa en el interior de la veta, por lo que, no se descascara ni se cuartea. Resiste la exposición al sol, ya que incorpora filtros de protección UV. Permite que la madera respire en forma normal, pero impide que el agua acceda al interior de la madera.

Posee fungicidas y bactericidas que evitan el ataque de insectos, actuando inclusive sobre las larvas. Previene y elimina el desarrollo de hongos y bacterias que provocan la putrefacción de la madera.

Se presenta en color Natural y otros tonos: Roble, Caoba, Cedro. Si se desea, puede entonarse con ANILINAS PARA EXTERIORES TEKNO, logrando una gran variedad de colores.

El repintado es muy sencillo y económico: al observarse desgaste de la superficie, solo debe lijarse a favor de la veta con lija muy fina, y aplicar nuevamente el producto.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	Ford 4 25°C: 20/25 segundos.
Peso Específico	0.91 +/- 0,02 kg./l.
Tiempo de secado	Al tacto 6 a 10 horas
Repintado	12 horas en verano. 16/18 horas en invierno.
Rendimiento Teórico	8 a 10 m2/litro y por mano
Brillo microgloss 60°	60/70 UN

Diluyente	Aguarrás
Presentación	1 lt., 4 lts. y 20 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Se puede aplicar sobre cualquier tipo de madera, tanto en interiores como en exteriores. En maderas nuevas lijar a favor de la veta y aplicar en dos o tres manos. En maderas barnizadas, eliminar la película existente por lijado, rasqueteado u otro medio mecánico, dejando la madera a la vista. Aplicar el producto con pincel sin diluir asegurando una perfecta penetración con dos o tres manos. No es conveniente aplicar a soplete. Limpiar los utensilios con aguarrás. Es recomendable trabajar en lugares bien aireados. En caso de salpicadura o contacto, lave la parte afectada con agua y jabón.

El rendimiento del producto dependerá de la madera y del estado en que se encuentra, variando entre 2 y 7 m² por litro. Es conveniente agregar mayor cantidad de producto en las zonas de la madera de mayor absorción. En maderas más porosas, agregar mayor cantidad de manos.