

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS - ACRÍLICO

REVESTIMIENTO TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO

LISTO PARA USAR, GRAN ELASTICIDAD Y DURABILIDAD


DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento acrílico plástico e impermeable, libre de componentes cementicios, de gran elasticidad, formulado con resinas acrílicas, pigmentos, cargas minerales y aditivos seleccionados, que aseguran una película de alto espesor y gran durabilidad.

Se utiliza para proteger y decorar exteriores e interiores, reemplazando con importantes beneficios el revoque fino y la pintura final de muros. Viene listo para usar.

Resiste el agua de lluvia y el sol, se adhiere fuertemente sobre casi todo tipo de material de construcción, hormigón, yeso, madera, revoque, ladrillo, hierro.

Es un producto versátil, de fácil aplicación que permite innumerables posibilidades de diseño de texturas, dependiendo del tipo de grano y las herramientas utilizadas.

Se fabrica en distintos tipos, dependiendo del grosor de piedra que posee:

- Fino
- Mediano
- Grueso
- Orgánico
- A Rodillo

Se presenta en envases de 15 y 30 kg. Se fabrica en color Blanco, pudiéndose colorear con Entonador Universal TEKNO hasta 30 c.c. por litro.

Por cantidades se fabrica en colores a elección.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad método T1	6.5 a 7.5 cm
Peso específico	1.63 +/- 0.02
Brillo	Mate
Dilución	Agua según su aplicación solo en su primera mano.
Cobertura	0.80 a 3 kg/m2
Tiempo de secado	Dependiendo del modo de aplicación. Repintado 24h

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficies y Aplicación

La superficie a revestir debe estar firme, limpia, seca, exenta de polvo, grasas, aceites, ceras, desmoldantes u otros contaminantes.

En superficies nuevas aplicar una primera mano de imprimación o Látex Teknolátex del color elegido diluido al 20 a 30%. Dejar secar 12 horas y luego aplicar TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO

Sobre hierro aplicar una mano de Antióxido Sintético TEKNO dejar secar y aplicar TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO.

En caso que la superficie estuviera pintada, deberá lijarse con lija gruesa, reparar con Enduido Plástico para Exteriores y continuar con el esquema de superficies nuevas.

Aplicación con rodillo: según el tipo de rodillo elegido, se lograrán diferentes texturas de terminación. Utilizar un rodillo de lana de pelo largo para lograr una superficie con textura más gruesa. Si se desea lograr una superficie símil fina se recomienda utilizar un rodillo de lana de pelo corto.

Aplicar una mano de TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO diluido al 30% en agua o Látex Teknolátex diluido, dejar secar 24 horas. Aplicar una segunda mano de TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO sin diluir, en paños no muy extensos con el rodillo, estirando el producto en forma vertical y horizontal, terminando con un peinado vertical.

Aplicación con llana: tratar e imprimir la superficie a texturar. Una vez seca la mano de imprimación o látex aplicado, cargar la llana y aplicar a 45°. Dejar secar unos minutos y llanear nuevamente a fin de lograr la textura que se desee (Rulato, Travertino, Letra China).

Aplicación con soplete: aplicar una primera mano de TEXTURADO ACRÍLICO TEKNO diluido entre un 10 y un 15 % de agua. Usar el soplete para texturados a unos 30 cm. de distancia de la superficie en forma de círculos abarcando áreas pequeñas. Dejar

secar de 4 a 6 horas y aplicar una segunda mano de terminación. Se pueden utilizar diferentes colores entre mano y mano, logrando efectos altamente decorativos.

Rendimiento: Según el método utilizado, el tipo de revestimiento y la rugosidad de la superficie a revestir, el consumo de material varía entre 0,80 a 3,00 Kgs. por metro cuadrado. Por lo tanto siempre es conveniente realizar una muestra representativa para la determinación del rendimiento real según la superficie.

En todos los casos, no debe aplicarse sobre superficies calientes, ni a temperatura menor a 5° C. Asimismo debe evitarse aplicar el revestimiento en condiciones ambientales ventosas. Todas las herramientas se lavan con agua.