

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS · CORCHO NATURAL

TEXTURADO DE CORCHO TEKNO

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA



DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento elaborado con emulsiones acrílicas, corcho natural y cargas inertes que se aplica sobre paredes o techos tanto interiores como exteriores, con dos objetivos: decorar y aislar los ambientes de las temperaturas y sonidos exteriores.

Es un producto formulado al agua, por lo que no posee solventes en su formulación.

Tiene una gran impermeabilidad y elasticidad, lo que implica eliminar las microfisuras de las superficies donde se aplica. Además se puede aplicar sobre techos de chapa galvanizada.

Pruebas de laboratorio y de campo han demostrado una altísima aislación térmica y acústica, logrando un excelente confort interior.

Se elabora en 4 colores: Natural, Arena, Rojo y Gris.

Se presenta en envases de 8 Kilogramos, 16 Kilogramos y a Granel. En todos los casos viene listo para usar. Solo se recomienda diluir con una pequeña cantidad de agua para facilitar su aplicación.

Se aplica con Rodillo Poliéster Duro, Soplete o Llana Metálica.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad stormer	80/85 KU
Peso específico	1.6 +/- 0.02
Brillo microgloss	Mate
Dilución	Agua (solo para facilitar su aplicación).
Cobertura	Aprox. 2 kg/m2
Tiempo de secado	Al tacto 1 hora. Secado duro 24 horas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficies y Aplicación

La superficie a revestir debe estar firme, limpia, seca, exenta de polvo, grasas, aceites, ceras, desmoldantes u otros contaminantes.

En superficies nuevas es recomendable aplicar una primera mano de Imprimación o Látex del color elegido diluido al 20 a 30%. Dejar secar 12 horas y luego aplicar TEXTURADO DE CORCHO TEKNO.

Aplicación con rodillo: se recomienda aplicar con Rodillo de Esponja o Poliéster de alta dureza.

Aplicación con llana: se recomienda aplicar con llana metálica, aplicando en 3 manos de 2 mm como máximo cada una.

Aplicación con soplete: se recomienda utilizar soplete con pico de 4 mm a una presión entre 1,5 y 2,5 bar.

Rendimiento: Según el método utilizado y la rugosidad de la superficie a revestir, el consumo de material varía entre 2,00 a 3,00 Kgs. por metro cuadrado. Por lo tanto siempre es conveniente realizar una muestra representativa para la determinación del rendimiento real según la superficie.

En todos los casos, no debe aplicarse sobre superficies calientes, ni a temperatura menor a 5° C. Asimismo debe evitarse aplicar el revestimiento en condiciones ambientales ventosas.

Todas las herramientas se lavan con agua.